



Freeman (Japan) Co., Ltd.

日本フリーマン株式会社

〒226-0002 横浜市緑区東本郷 4-12-9

tel:045-473-3580/fax:045-473-3656

《フェリス・ビーズ(Ferris Beads) ジュエリー・インJECTIONワックス 一覧表》

Ferris シリーズのインJECTIONワックスは、ジュエリー製造業界で最もバラエティー豊かなワックスラインとなっています。何十年にもわたる研究、開発、そして世界的なプロモーションを経て、Freeman Manufacturing & Supply Co.は、ジュエリーワックスの世界的リーダーとして確固たる地位を確立しています。独自の特殊な製法により、高品質な製品を世界中のお客様へ提供しています。



Ferris 1582 ブルー

※射出温度 71~74℃

非常に丈夫で、このワックスは細かいディテールに適しており、金型に最適です。



Ferris 2054 ピンク

※射出温度 71~73℃

1737 に非常に似た特性を持っており、中~大のパターン再現に適しています。



Ferris 2194 ターコイズ

※射出温度 71~73℃

ターコイズの色以外は、Ferris 2194 アクアと同等品です。



Ferris 2194 レッド

※射出温度 71~73℃

レッドの色以外は、Ferris 2194 アクアと同じです。



Ferris 2364 ピンク

※射出温度 68~71℃

2194 より丈夫で脱型の特性を維持しながらも、より優れた貯蔵寿命を特長としています。



Ferris 3250 ブルー

※射出温度 71~73℃

パターンの貯蔵寿命が長く、高い温度域に効果的です。2194 並の脱型性はありません。



Ferris 3250 ルビーレッド

※射出温度 71~73℃

ルビーレッドの色以外は、3250 ブルーと同等品です。



Ferris 1737 アクア

※射出温度 71℃

柔軟性・安定性・脱型性に優れた汎用ワックスです。細かいディテールの再現に最適です。



Ferris 2194 アクア

※射出温度 71~73℃

脱型性に最も優れますが、射出後の貯蔵寿命は他に劣ります。



Ferris 2194 ブルー

※射出温度 71~73℃

ブルーの色以外は、Ferris 2194 アクアと同じです。



Ferris 2195 グリーン

※射出温度 76~79℃

Ferris ラインの中で最も丈夫なワックスの一つです。



Ferris 2364 ブルー

※射出温度 68~71℃

ブルー色以外は、Ferris 2364 ピンクと同等物性です。



Ferris 3250 ピンク

※射出温度 71~73℃

ピンクの色以外は、Ferris 3250 ブルーと同じです。



Ferris 3250 アクア

※射出温度 71~73℃

アクアの色以外は、Ferris 3250 ブルーと同じです。

日本フリーマン株式会社

担当:小比類巻