



**Freeman (Japan) Co., Ltd.**


日本フリーマン株式会社

〒226-0002 横浜市緑区東本郷 4-12-9 tel: 045-473-3580 / fax: 045-473-3656

2019 年 3 月改訂

## Freeman グリーンパールズ 5381-A ワックス

グリーンパールズ 5381-A ワックスは、強度・弾力性があり柔軟性も兼ねそろえており、ベタつきもないため、ゴム型または金型による成形に好適です。



### ご用途

ジュエリー装飾品、小物パーツ、美術鋳物 etc.

### 色

グリーン

### 形状

パステル（粒状）

### 物性値

軟化点 : 70℃	粘度 cps : 240 (77℃)、300 (71℃)、430 (66℃)
融点 : 65℃	灰分 % : 0.002
比重 : 0.94	針入度 dmm : 8 (100g)、29 (450g)

### 成形条件

リキッド：温度 64～69℃ 圧 0.4～1.8kg/cm<sup>2</sup> (6～25psi)

ペースト：温度 59～63℃ 圧 3.5～21.0kg/cm<sup>2</sup> (50～300psi)

### 荷姿

約 22.7kg (50 ポンド) 入り箱

### ご使用上の注意

詳しくは製品安全データシート (SDS) をご確認ください。

日本フリーマン株式会社

横浜市緑区東本郷 4-12-9

電話 045-473-3580

E-mail: kohiruimaki@freeman-japan.co.jp

担当： 小比類巻