

Freeman タフシリーズ一覧表

※ 金属、プラスチック、木材等に使用する速硬化補修剤 ※

受注輸入

受注輸入

グ ル ー プ		汎用品		特殊品		
品 名		タフカーブ	タフフィル	タフフィル(ハイテンプ)	タフフィル(ホワイト)	クイックビルドⅡ
特 色		後加工(ノミ・カンナ)が容易	ペーパー仕上げに好適	高耐熱(安定最高温度177℃)	キメが細かく、最も高硬度	添加する硬化剤により、硬化物の色を変更できる
標準配合比(注1)	主剤:硬化剤	100:1.5	100:1.5	100:1.5	100:1.5	100:1.5
粘 度	cps(25℃)	581,000	912,000	830,000	400,000	1,380,000
比 重		1.14	1.74	1.68	2.5	1.65
ゲル化時間(注1)	分(25℃)	10	11	9	9	9
硬化時間(注1)	分(25℃)	15~20	15~20	15~20	15~20	15~20
硬 度	ShoreD(24時間)	71	81	82	95	85
硬 化 物 色		マホガニー パイン	グレー マホガニー(注2) パイン(注2)	ダークグレー	ホワイト(注2)	マホガニー(注2) パイン(注2) ライトグレー(注2) ホワイト(注2)

注1: 硬化剤の添加量は厳密ではなく、多く添加すればゲル化時間、硬化時間を短縮できます。

注2: 汎用タフフィルのマホガニー、パイン、ホワイト及びタフフィルFR、クイックビルドⅡは受注輸入品となります。

共通事項: 温度(外気温、室温、材料温度、塗布対象物温度等)により、ゲル化時間、硬化時間が変わります。

(温度が高いとゲル化時間、硬化時間が早くなり、逆に温度が低いとゲル化時間、硬化時間が長くなります)

個別カタログ等もご用意しております。ご要望が御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。