



Freeman (Japan) Co., Ltd.

日本フリーマン株式会社

〒226-0002 横浜市緑区東本郷 4-12-9

tel:045-473-3580/fax:045-473-3656

2026 年 8 月

“エフ-リペア” シリーズ

(F-Repair Material)

【主な用途】

- ・ 試作型、治具、モデル、パターン等の補修

【特徴】

- ・ 速硬化（硬化時間約 20～50 分）
- ・ 優れた密着性
- ・ 優れた切削性（パイン）
- ・ 優れた表面硬度（アルミ）

【使用法】

- ・ 主剤 100 に対し、硬化剤 1.5～3.0%（標準 2%）を添加し、均一に混ぜ合わせた後、ヘラ等で補修面に盛り付ける。

【仕様】

製品	色	容量	可使時間	硬化時間	耐熱性
エフ-リペア（アルミ）	薄灰色	1 kgセット	3～8 分	20～50 分	～150℃×30 分
エフ-リペア（パイン）	姫子松色	1 kgセット	3～8 分	20～50 分	～120℃×30 分

※ 硬化剤の添加量により可使時間、硬化時間の調整が可能です。

【標準梱包】

1 kgセット×12セット / ケース

【その他】

国内専用販売品です。（海外では調達出来ません）